

VTAR 3000

Priz Geciktirici Beton Katkısı

Tanım

VTAR 3000, taze betonun priz süresini geciktirerek sıcak hava koşulları başta olmak üzere her türlü çevresel etki koşullarında betonun işlenebilirlik süresini uzatan, taze betonun daha uzun mesafelere taşınmasına imkân sağlayan, beklenen priz süresini kullanım oranına göre ayarlayan beton katkısıdır.

Kullanım Alanı

- Uzun mesafelere taşınan betonlarda
- Uzun döküm süresi gerektiren beton uygulamalarında
- Sıcak hava koşullarında yapılan beton dökümlerinde
- Kütle betonlarında

Özellikleri

- VTAR 3000, betonun nihai dayanımı düşürmeden, priz sürelerini uzatarak, işlenebilir kıvamda daha uzun mesafelere taşınmasına imkân verir.
- Hidratasyon ısısını düşürerek betonun kontrollü priz almasını sağlar.
- Beton yerleştirilmesi ve perdahlaması için yeterli zaman elde edilmesini sağlar.
- Akışkanlık özelliği sayesinde betonun daha iyi yerleşmesini sağlar
- Klorür iyonları içermez. Donatı korozyonuna neden olmaz.

Standartlar

- VTAR 3000: TS EN 934-2 Çizelge 8
ASTM C 494-81

Kullanım

VTAR 3000, taze beton karışımı için likit olarak kullanıma hazır halde sunulmaktadır. Hazır beton üretim santralinde karışım suyuna katılması tavsiye edilir.

Kullanım Miktarı

TS EN 206 ve TS EN 13515 standartlarında tarif edilen her tür beton sınıflarında kullanım oranı akıcı kıvamlar için karışım dizaynı içerisinde bulunan toplam bağlayıcının ağırlıkça %0,3 ila %1,2 oran aralığında kullanılması tavsiye edilir. Bu oran beton karışım dizaynında kullanılan çimento, agrega, mineral katkı, su bileşenleri ve ayrıca istenilen priz gecikme süresine göre değişim göstermektedir. Bu nedenle kullanım oranı belirlenmeden, beklenen özelliklere göre laboratuvar denemeleri yapılmalı ve karışım oranı bu deneylere göre belirlenmelidir.

Depolama Koşulları ve Ambalaj

Ürün 5 °C'nin üstünde depolanmalıdır. Ürünün donması halinde eski halini alması için çözöldükten sonra mekanik olarak özenle karıştırılmalıdır.

200 kg varil, 1000 kg IBC tank ve dökme olarak satışa sunulmaktadır.

Uyumluluk

VTAR 3000, ASF, ABA, Air, Rigid Serisi VİTAE Yapı Kimyasalları ile uyumludur. Diğer katkıları ile uyumluluğu bilgisi için VİTAE Yapı Kimyasalları teknik destek birimine başvurulmalıdır. İstenilen karışım dizaynında birden çok katkı malzemesi kullanılacaksa, her bir katkı maddesi karışıma ayrı ayrı ilave edilmelidir.

VTAR 3000, TS EN 197-1 standardına uygun bütün çimento türleri ile kullanılabilir. Özel çimento türlerinde kullanım için VİTAE Yapı Kimyasalları teknik destek birimine başvurulması tavsiye edilir.

Güvenlik Bilgileri

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurulmalıdır.



Hacıyusuf Mescid Mah. Mevlevi Cad. No:11B
Karatay/KONYA
Tel: 0332 342 22 44
Fax: 0332 342 11 66
info@vitaeyapi.com.tr